



BETON C-16/20

OPIS:

Sucha mieszanka betonowa na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego, żwiru 0,1-4mm oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób.

ZASTOSOWANIE:

Jest to uniwersalna sucha mieszanka przeznaczona do prac naprawczych. Nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu prac remontowych, takich jak podkłady podłogowe, posadzki, murki. Można ją wykorzystać wewnątrz, budynków. Dzięki swoim właściwościom mieszanka uzyskuje po 28 dniach wytrzymałość >20 MPa

SPOSÓB UŻYCIA:

Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 3,4 litra należy wsypać zawartość worka /25 kg/, i dokładnie wymieszać 2-3 minuty najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego lub betoniarki aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1 godziny.

Wszystkie prace betoniarskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Nałożony beton należy starannie zagęścić a następnie ściągnąć, zatrzeć i wygładzić powierzchnię.

Wskazówki: W czasie betonowania i podczas procesu wiązania temperatura powietrza, materiału i otoczenia nie powinna być niższa od +5°C. Nie wykonywać prac betoniarskich na przemroźnym podłożu i/lub w przypadku zagrożenia przymrozkami. Przez pierwsze trzy dni nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy po przez przeciągi lub zbyt mocne nasłonecznienie. Należy prowadzić pielęgnację wilgotnościową poprzez polewanie i okrywanie zaraz po związaniu przez okres 3-7 dni.

UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki: 0,13-0,14/1 kg zaprawy
Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C
Uziarnienie 0,1-4mm
Wytrzymałość kostkowa po 28 dniach min 20 MPa.
Minimalna grubość betonu - 10mm
Zużycie: ok. 20kg/m² - 10mm

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Mieszanekę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. **Okres ważności: 6 miesięcy.** Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 3,4 litra należy wsypać zawartość worka /25 kg/, i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego lub betoniarki aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1 godziny.



CE	
24	
F.P.H.U PROFIX	
32-065 Krzeszowice, ul. Sienkiewicza 20	
BETON C 16/20	
Nr DWU: C16/20/001/2024	
EN 13813:2002	
Zamierzone zastosowanie:	
Materiał przeznaczony do wykonania	
podkładów podłogowych na bazie cementu	
wewnątrz obiektów budowlanych	
Reakcja na ogień: A1	
Wydzielanie substancji korozyjnych: CT	
Wytrzymałość	
Wytrzymałość na ściskanie, klasa: C20	
Wytrzymałość na zginanie, klasa: F3	

F.P.H.U PROFIX PRODUCENT MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWO – BUDOWLANYCH

32-065 Krzeszowice, Ul. Sienkiewicza 20
biuro@producent-profix.pl
www.producent-profix.pl
Tel/Fax: (12) 270 00 32

NIP: 994 182 25 17
REGON: 120926888
**Czynne od poniedziałku do piątku:
od 8:00 - 17:00**

