



BETON C-25/30

MROZOODPORNY

- **DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ**
- **DO KOTWIENIA SŁUPKÓW**
- **DO WYKONYWANIA I NAPRAW ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ PODKŁADÓW BETONOWYCH**

OPIS:

Sucha mieszanka betonowa na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego, żwiru 0,1-4mm oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób.

ZASTOSOWANIE:

Jest to uniwersalna sucha mieszanka przeznaczona do prac konstrukcyjnych i naprawczych. Nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu prac remontowych, konstrukcyjnych takich jak podkłady podłogowe, posadzki, murki, nadproża i belki. Można ją wykorzystać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki swoim właściwościom mieszanka uzyskuje po 28 dniach wytrzymałość >30 MPa oraz staje się odporna na działanie warunków atmosferycznych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 3,4 litra należy wsypać zawartość worka (25 kg), i dokładnie wymieszać 2-3 minuty najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego lub betoniarki aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1 godziny. Wszystkie prace betoniarskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Nałożony beton należy starannie zagęścić a następnie ściągnąć, zatrzeć i wygładzić powierzchnię.

Wskazówki: W czasie betonowania i podczas procesu wiązania temperatura powietrza, materiału i otoczenia nie powinna być niższa od +5°C. Nie wykonywać prac betoniarskich na przemrożonym podłożu i/lub w przypadku zagrożenia przymrozkami. Przez pierwsze trzy dni nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy po przez przeciągi lub zbyt mocne nasłonecznienie. Należy prowadzić pielęgnację wilgotnościową poprzez polewanie i okrywanie zaraz po związaniu przez okres 3-7 dni.

UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki: 0,13-0,14/1 kg zaprawy

Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25°C

Uziarnienie 0,1-4mm

Wytrzymałość kostkowa po 28 dniach min 30 MPa.

Minimalna grubość betonu - 10mm

Zużycie: ok. 20kg/m² - 10mm

Efektywne mieszanie betonu powinno trwać nie krócej niż 5min od zadozowania całej wody zarobowej

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 6 litra należy wsypać zawartość worka /25 kg/, i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego lub betoniarki aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1 godziny.



Wyrób zgodny z normą PN-EN 206:2013

Бетон C-25/30

ОПИС: Суха бетонна суміш на основі портландцементу, кварцового піску, гравію 0–4 мм з пластифікуючими і покращуючими добавками.

ЗАСТОСУВАННЯ: Універсальна суха суміш, призначена для будівельних і ремонтних робіт. Для використання при ремонтних і будівельних робіт, таких як стяжки, підлоги, стіни, перекриття та балки. Може використовуватись всередині і зовні будівель. Завдяки своїм властивостям суміш через 28 днів досягає міцності > 30 МПа і стає стійкою до погодних умов.

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ: У ємність з 3,4 л холодної води висипати вміст мішка /25 кг/ і ретельно перемішувати протягом 2-3 хвилин, бажано механічним міксером або бетономішалкою до отримання однорідної консистенції. Приготовану суміш слід використати протягом приблизно 1 години. Всі бетонні роботи повинні виконуватись відповідно до будівельної практики. Нанесений бетон слід ретельно ущільнити, розрівняти, затерти і розгладити. Примітки: Під час укладання та затвердіння бетону температура повітря, матеріалу та середовища не повинна бути нижче +5 °C. Не виконувати бетонні роботи на замерзломому ґрунті та/або у разі можливих заморозків. Протягом перших трьох днів не можна допускати занадто швидкого висихання розчину через протяги або занадто сильне сонячне світло. Зволоження проводити шляхом поливання і накриття відразу після схоплення протягом 3-7 днів.

ПРИМІТКА: Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Пропорції суміші: 0,23-0,24 л /1 кг розчину

Роботи проводити при температурі від +5 до +25 °C

Зернистість 0,1–4 мм

Міцність через 28 днів не менше 30 МПа.

Мінімальна товщина бетону - 10 мм

Витрата: приблизно 20 кг / м² - 10 мм

Ефективне перемішування бетону повинно тривати не менше 5 хвилин з моменту

дозування всієї води для змішування

ЗБЕРЕГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ: Зберігати та транспортувати розчин у щільно закритій оригінальній упаковці. Захищати від вологи. Термін придатності: 6 місяців. Дата виробництва та номер партії на упаковці.

ПІДГОТОВКА РОЗЧИНУ: У ємність з 6 л холодної води висипати вміст мішка /25 кг/ і ретельно перемішати, бажано механічним міксером або бетономішалкою до отримання однорідної консистенції. Приготовану суміш слід використати протягом приблизно 1 години.

F.P.H.U PROFIX ВИРОБНИК ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-БУДІВНИХ МАТЕРІАЛІВ 32-050 Скавіна вул. Пілсудського 23

BETON C-25/30

POPIS: Suchá betonová směs na bázi portlandského cementu, křemičitého písku, štrku 0-4 mm a plastifikačních a zlepšujících přísad.

VYUŽITÍ: Jedná se o univerzální suchou směs určenou pro stavební práce a opravy. Vhodný pro použití při rekonstrukčních a stavebních pracích, jako jsou podlahové podklady, podlahy, stěny, překlady a trámy. Možnost použití uvnitř i vně objektů. Díky svým vlastnostem získává směs po 28 dnech pevnost > 30 MPa a stává se odolnou vůči povětrnostním vlivům.

ZPŮSOB POUŽITÍ: Do 3,4 litrů studené vody odměřené v nádobě nasypete obsah pytle /25 kg/ a důkladně smíchejte 2-3 minuty nejlépe mechanickým míchadlem nebo míchačkou na beton, do momentu dosažení homogenní konzistence. Takto připravená malta by měla být spotřebována přibližně do 1 hodiny. Veškeré betonářské práce by měly být prováděny v souladu se stavební praxí. Nanesený beton by měl být pečlivě zhuťněn a následně zatažen, zatřen a vyhlazen. Doporučení: Během betonování a procesu tuhnutí by teplota vzduchu, materiálu a okolí neměla být nižší než +5 °C. Neprovádějte betonářské práce na zemi, která je promrzlá a/nebo v případě nebezpečí mrazu. Během prvních tří dnů zabráňte příliš rychlému vysychání malty v důsledku průvanu nebo příliš silného slunečního záření. Zvlhčení by mělo být provedeno poleváním a zakrýváním ihned po svázání, po dobu 3-7 dnů.

POZOR: Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití materiálu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Poměr směsi: 0,13-0,14 l /1 kg malty

Práce by měly být prováděny při teplotě +5 až +25 °C

Zrnitost 0,1–4 mm

Pevnost krychle po 28 dnech minimálně 30 MPa

Minimální tloušťka betonu - 10 mm

Spotřeba: cca 20 kg/m² - 10 mm

Effektivní promíchání betonu by nemělo trvat méně než 5 minut od nadávkování

veškeré zámesové vody

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA: směs skladujte a přepravujte v těsně uzavřeném originálním balení. Chraňte před vlhkostí. Doba použitelnosti: 6 měsíců. Datum výroby a číslo šarže na obalu.

PŘÍPRAVA MALTY: Do 6 litrů studené vody odměřené v nádobě nasypete obsah pytle /25 kg/ a důkladně smíchejte nejlépe mechanickým míchadlem nebo míchačkou na beton, do momentu dosažení homogenní konzistence. Takto připravená malta by měla být spotřebována přibližně do 1 hodiny.

FPH.U PROFIX VÝROBCE POVRCHOVÝCH A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

BETÓN C-25/30

POPIS: Suchá betonová zmes na báze portlandského cementu, pieskukremeňa, 0–4 mm štrka a plastifikačné prísady a zlepšenie produktu.

POUŽITIE: Je to univerzálna suchá zmes určená na prácudizajn a opravu. Vhodné na použitie v vykonávanie renovačných a stavebných prác, ako je napríklad pokladanie podláh, podlahy, steny, preklady a trámy. Dá sa použiť vo vnútri aj vonku budov. Vďaka svojim vlastnostiam získa zmes 28 dní pevnosť > 30 MPa a stáva sa odolným voči pôsobeniu poveternostné podmienky.

AKO POUŽIŤ: Do 3,4 litrov studenej vody odmeranej v nádobe nasypete obsah vreca /25 kg/ a dôkladne miešajte 2-3 minúty, najlepšie mechanickou miešačkou alebo miešačkou na beton, kým nedosiahnete homogennú konzistenciu. Pripravená malta by mala byť miesená približne do 1 hodiny. Všetky konkrétne práce by sa mali vykonávať v súlade s čí Slavebníctvo. Nanesený betón by mal byť starostlivo zhuťnený, potom stiahnite, stierkou a uhladte povrch. Poznámky: Počas betonáže a tuhnutia teplota vzduchu, materiálu a okolia č by mala byť nižšia ako + 5 °C. Betónové práce nevykonávajte na zamrznutom podklade a/alebo vo vnútri v prípade hrozby mrazov. Prvé tri dni nesmiete ubehnúť príliš rýchlo malta vysychajúca v dôsledku prievanu alebo príliš silná slnečná žiarenie. Mala by sa vykonávať starostlivosť o vlhkosť zaliatím a zakrytím ihneď po stuhnutí po dobu 3-7 dní.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie materiálu.

TECHNICKÉ DÁTA:

Pomery zmesi: 0,13-0,14 l /1 kg malty

Práce by sa mali vykonávať pri teplote + 5 až + 25 °C

Zrnitost 0,1–4 mm

Kocková pevnosť po 28 dňoch minimálne 30 MPa.

Minimálna hrúbka betónu - 10 mm

Spotreba: cca 20 kg / m² - 10 mm

Effektívne premiešanie betónu by malo trvať minimálne 5 minút od nadávkovania

všetkej zámesovej vody

SKLADOVANIE A DOPRAVA: Maltu skladujte a prepravujte v tesne uzavretom originálnom balení. Chránajte pred vlhkosťou. Čas použiteľnosti: 6 mesiacov. Dátum výroby a číslo šarže na obale.

PŘÍPRAVA MALTY: Do 6 litrov studenej vody odmeranej v nádobe nasypete obsah vreca /25 kg/ a dôkladne premiešajte, najlepšie mechanickou miešačkou alebo miešačkou na beton, kým nedosiahnete homogennú konzistenciu. Pripravená malta by mala byť miesená približne do 1 hodiny.

F.P.H.U PROFIX VÝROBCA POVRCHOVÝCH A STAVEBNÝCH MATERIÁLŮV 32-050 Skawina Ul. Piłsudskiego 23

BETON C-25/30

BESCHREIBUNG: Trockene Betonmischung auf der Basis von Portlandzement, Quarzsand, Kies - Körnung 0 - 4 mm und Zusätzen, die das Produkt verbessern.

ANWENDUNG: Diese universale trockene Betonmischung ist für die Konstruktion- und Renovierungsarbeiten bestimmt. Sie eignet sich für Bodenuntergründe, Bodenbeläge, Mauer, Fensterstürze und Balken. Sie kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich verwendet werden. Die Mischung erreicht dank ihrer Eigenschaften nach 28 Tagen die Widerstandsfähigkeit von >30 MPa und wird wetterfest.

VERARBEITUNG: Den Inhalt der Verpackung von 25 kg im 3,4 l kalten Wassers lösen und am besten mit mechanischem Mischer oder im Betonmischer bis zum Erhalt der einheitlichen Mischung 2 bis 3 Minuten mischen. Der vorbereitete Mörtel soll innerhalb von ca. 1 Stunde verwendet werden. Alle Betonarbeiten sollen laut Baukunst durchgeführt werden. Den aufgetragenen Beton sorgfältig verdichten, anschließend entfernen, verwischen und die Oberfläche glätten. Hinweise: Während Betonarbeiten und der Abbindezeit soll die Luft-, Material- und die Umgebungstemperatur mindestens +5°C betragen. Die Betonarbeiten dürfen nicht am gefrorenen Untergrund oder bei Frostgefahr durchgeführt werden. Innerhalb von ersten drei Tagen das zu schnelle Austrocknen durch Zugluft oder starke Sonnenbestrahlung nicht zulassen. Für richtige Feuchtigkeit durch Begießen mit Wasser und Bedeckung nach der Abbindezeit innerhalb von 3 bis 7 Tagen sorgen.

VORSICHT: Der Hersteller haftet nicht für nicht richtige Anwendung des Produktes.

TECHNISCHE DATEN:

Mischung: 0,13-0,14 l /1 kg des Mörtels

Temperaturbereich: von +5°C bis +25 °C

Körnung: 0,1 - 4 mm

Druckfestigkeit nach 28 Tagen mind. 30MPa

Min. Putzdicke: 10 mm

Verbrauch: 20 kg / m² - 10mm

Das effektive Mischen von Beton sollte nicht weniger als 5 Minuten nach der Dosierung

des gesamten Mischwassers dauern

LAGERUNG UND LOGISTIK: Der Mörtel soll in dicht verschlossenen, originellen Verpackungen gelagert und befördert werden. Vor Feuchtigkeit schützen. Haltbarkeit: 6 Monate. Herstellungsdatum und Nummer der Partie befindet sich auf der Verpackung.

VORBEREITUNG: Den Sackinhalt von 25 kg im 6 l kalten Wassers lösen und am besten mit mechanischem Mischer oder im Betonmischer bis zum Erhalt der einheitlichen Mischung genau mischen. Der vorbereitete Mörtel soll innerhalb von ca. 1 Stunde verwendet werden.

F.P.H.U PROFIX Hersteller von Baustoffen 32-050 Skawina Ul. Piłsudskiego 23

F.P.H.U PROFIX**PRODUCENT MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWO – BUDOWLANYCH**

32-065 Krzeszowice , Ul. Sienkiewicza 20

biuro@producent-profix.pl

www.producent-profix.pl

Tel/Fax: (12) 270 00 32

NIP: 994 182 25 17

REGON: 120926888

Czynne od poniedziałku do piątku:

od 8:00 - 17:00

