



M-10

ZAPRAWA MURARSKA

OPIS:

Sucha mieszanka zaprawy na bazie cementu portlandzkiego, wapna, piasku kwarcowego 0,1-0,8mm oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób.

ZASTOSOWANIE:

Sucha, cementowo-wapienna zaprawa, przeznaczona do murowania ścian nośnych przy użyciu wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych. Wytrzymałości >10 MPa

PRZYGOTOWANIE:

Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 3,4 litra należy wsypać zawartość worka (25 kg), i dokładnie wymieszać 2-3 minuty najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego lub betoniarki aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1 godziny.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wszystkie prace murarskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. W czasie murowania i podczas procesu wiązania temperatura powietrza, materiału i otoczenia nie powinna być niższa od +5°C. Nie wykonywać prac murarskich na przemrożonym podłożu i/lub w przypadku zagrożenia przymrozkami. dni.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki ;0,13-0,14l./1 kg zaprawy
Prace prowadzić w temperaturze od +5do +25C
Uziarnienie 1,0-0,8mm
Wytrzymałość po 28 dniach min 10 MPa.
Zużycie: zależne od grubości i formatu cegieł/bloczków murarskich.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Mieszankę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. **Okres ważności:** 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.



Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-2:2016