



POW-100

OBRZUTKA WSTĘPNA

POPRAWIA PRZYZCZEPNOŚĆ PODŁOŻA
ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ KOLEJNEJ WARSTWY

OPIS:

Sucho mieszana zaprawa do obrzutki wstępnej POW – 100 nadają się idealnie do obróbki ręcznej jak i maszynowej. Poprawia przyczepność podłoża i zwiększa wydajność kolejnej warstwy.

ZASTOSOWANIE:

Zaprawa POW – 100 jest obrzutką cementową wchodzącą w skład systemu zapraw tynkarskich PROFIX. Zalecana jest do stosowania pod tynki cementowe nakładane maszynowo lub ręcznie na wszystkie podłoża mineralne. Ma za zadanie wyrównanie chłonności podłoża oraz poprawienie przyczepności tynków do ścian i sufitów.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłoże pod zaprawę powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy stabilnej. Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię należy zagruntować gruntem tynkarskim PROFIX. W przypadku występowania na powierzchni grzybów lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym. Suchą mieszaninę 30kg zarobić z około 6l-7,2l wody mieszając do uzyskania jednorodnej masy.
2. Zaprawę POW-100 można nanosić na ścianę za pomocą agregatu tynkarskiego lub ręcznie po wcześniejszym wymieszaniu zaprawy z wodą mieszadłem lub w betoniarnie do uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek. Taka zaprawa jest gotowa do użycia przez ok. 2 godziny. Do nakładania należy używać stalowej kielni trapezowej lub trójkątnej.
3. W obu metodach nakładania przy nakładaniu należy zadbać aby powierzchnię ściany pokryć w 100% cienką warstwą POW – 100.
4. Po pełnym utwardzeniu ok. 24h można przystąpić do tynkowania zasadniczego.
5. Nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy poprzez przeciągi, zbyt mocne nasłonecznienie jak również przez ogrzewanie tynkowanych pomieszczeń.

UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

DANE TECHNICZNE:

Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25 oC
Zużycie 4-8 kg/m² w zależności od rodzaju podłoża
Czas przydatności do przerobu ok. max 3h*
Wchodzenie, spoinowanie po ok. 24h*
Pełne obciążenie po ok. 7 dniach*

Absorpcja wody W2
Ziarno do 1mm
Kolor naturalnie szary
Proporcja mieszania ok. 6 – 7,2l wody na 30 kg suchej zaprawy

*w zależności od temperatury.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią.
Okres ważności: 12 miesięcy. Data produkcji i nr partii podane na opakowaniu.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2004; PN-EN 998-1:2004/AC:2006



UA Стартува штукатурка

ОПИС: Сухий стартовий штукатурний розчин POW - 100 ідеально підходить для ручного та машинного нанесення. Покращує адгезію поверхні і підвищує продуктивність наступного шару.

ЗАСТОСУВАННЯ: Розчин POW - 100 є цементним шаром, який є частиною системи штукатурних розчинів PROFIX. Рекоменується використовувати як перший шар під цементні штукатурки, що наносяться машинним способом або вручну на всі мінеральні основи. Його завдання – вирівняти вбираючу здатність основи та покращити адгезію штукатурки зі стінами та стелями.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 1. Поверхня для штукатурки повинна бути достатньо тримкою, очищеною від пилу, жиру та інших забруднень, що погіршують адгезію. Змішати до отримання стійкого шару. Перед нанесенням розчину поверхню слід обробити ґрунтовкою Profix. Грибок або цвіль на поверхні необхідно видалити фунгіцидом. Змішати 30 кг сухої суміші з приблизно 6-7,2 л води до отримання однорідної маси. **2.** Розчин POW-100 можна наносити на стіну штукатурним агрегатом або вручну після змішування розчину з водою міксером або бетономішалкою до отримання однорідної консистенції без грудочок. Такий розчин готовий до використання протягом приблизно 2 години. Для нанесення слід використовувати сталеву трапецієподібну або трикутну кельму. **3.** При обох способах нанесення необхідно стежити, щоб поверхня стіни була на 100% покрита тонким шаром POW-100. **4.** Після повного застигання приблизно через 24 години можна приступати до основного штукатурення. **5.** Не можна допускати швидкого висихання розчину через протяги, сонячне світло та обігрів оштукатурених приміщень.

ПРИМІТКА: Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Роботи проводити при температурі від +5 до +25 °C

Витрати 4-8 кг / м² в залежності від типу поверхні

Термін придатності максимально приблизно 3 год*

Нанесення, затирання приблизно через 24 години*

Повне навантаження приблизно через 7 днів*

Водопоглинання W2

Зерно до 1 мм

Колір природний сірий

Пропорції змішування приблизно 6 - 7,2 л води на 30 кг сухого розчину

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ: Зберігати та транспортувати розчин у щільно закритій оригінальній упаковці. Захищати від вологи Термін придатності 12 місяців. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

F.P.H.U PROFIX ВИБРОБНИК ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-БУДІВНИХ МАТЕРІАЛІВ 32-050 Скавіна вул. Пілсудського 23

CZ HRUBÁ OMÍTAČÍ MALTA

POPIS: Na sucho míchaná hrubá omítací malta POW - 100 je ideální pro ruční i strojní zpracování. Zlepšuje přílnavost podkladu a zvyšuje vydatnost další vrstvy.

POUŽITÍ: Malta POW-100 je cementová omítací malta, který je součástí systému omítkových malt PROFIX. Doporučuje se používat pod cementové omítky nanášené strojově nebo ručně na všechny minerální podklady. Jejím úkolem je vyrovnat savost podkladu a zlepšit přílnavost omítek ke stěnám a stropům.

ZPŮSOB POUŽITÍ: 1. Podklad pro maltu by měl být přiměřeně nosný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot zhoršujících přílnavost. Volné části je nutné osekát na stabilní vrstvy. Před aplikací malty by měl být povrch opatřen základním nátěrem pro omítky PROFIX. Pokud se na povrchu vyskytují houby nebo plísně, je nutné je odstranit fungicidním prostředkem. Suchou směs 30 kg připravte s asi 6-7,2 l vody a míchejte, dokud nezískáte homogenní hmotu. **2.** Maltu POW-100 lze na zeď nanášet omítacím agregátem nebo ručně po smíchání malty s vodou pomocí míchačky nebo v míchače na beton až do dosažení homogenní konzistence bez hrudek. Taková malta je hotová k použití cca 2 hodinu. Pro aplikaci je třeba použít ocelovou trapezovou nebo trojúhelníkovou zednickou lžici. **3.** U obou způsobů aplikace je nutné zajistit, aby byl povrch stěny 100% pokryt tenkou vrstvou POW - 100. **4.** Po úplném vytvrzení cca. 24h, můžete začít omítat. **5.** Zabraňte příliš rychlému vysoušení malty průvanem, příliš silným slunečním zářením a vytápěním omítaných místností.

POZOR: Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití materiálu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Práce provádějte při teplotě +5 až +25 °C

Spotřeba 4-8 kg/m² v závislosti na typu podkladu

Doba použitelnosti cca. max 3h*

Vstup, spárování po cca. 24h*

Plně zatížení po cca. 7 dnech*

Absorpce vody W2

Zrno do 1 mm

Barva přirozeně šedá

Poměr míchání cca 6 - 7,2 l vody na 30 kg suché malty

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA: Maltu skladujte a přepravujte v těsně uzavřených, originálních obalech. Chraňte před vlhkostí. Skladnost 12 měsíců. Datum výroby a číslo šarže uvedeno na obalu.

FPHU PROFIX VÝROBCE POVRCHOVÝCH A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

SK POČIATOČNÝ ODLIATOK

POPIS: Suchá miešaná hrubovacia omietka POW - 100 je ideálna pre ručné a strojové spracovanie. Zlepšuje príľnavosť podkladu a zvyšuje účinnosť ďalšej vrstvy.

POUŽITIE: Malta POW - 100 je cementový škrabací náter, ktorý je súčasťou systému omietkovej malty PROFIX. Odporúča sa použiť pod cementové omietky nanášané strojovo alebo ručne na všetky minerálne podklady. Jeho úlohou je vyrovnať nasiakavosť podkladu a zlepšiť príľnavosť omietok k stenám a stropom.

AKO POUŽIŤ: 1. Podklad pre maltu by mal byť vhodne nosný, zbavený prachu, mastnoty a iných nečistôt, ktoré znižujú príľnavosť. Odtrhnite voľné časti, kým nezískate stabilnú vrstvu. Pred aplikáciou malty by mal byť povrch natretý základným náterom PROFIX. Ak sa na povrchu vyskytujú huby alebo plesne, odstráňte ich fungicídmi. Pripravte suchú zmes 30 kg s asi 6-7,2 l vody a miešajte, kým sa nedosiahne homogénna hmotu. **2.** Maltu POW-100 je možné nanášať na stenu omietacím zariadením alebo ručne po zmiešaní malty s vodou pomocou miešačky alebo v miešačke na beton až do dosiahnutia homogénnej konzistencie bez hrudiek. Takáto malta je pripravená na použitie cca 2 hodiny. Na aplikáciu treba použiť ocelové lichobežníkové alebo trojuholníkové hladidlo. **3.** Pri oboch spôsoboch aplikácie je potrebné zabezpečiť, aby bol povrch steny 100% pokrytý tenkou vrstvou POW-100. **4.** Po úplnom vytvrdnutí asi 24 hodín môžete začať s hlavnou omietkou. **5.** Malta sa nesmie nechať príliš rýchlo vyschnúť v dôsledku prievanu, nadmerného slnečného žiarenia a vykurovania omietnutých miestností.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie materiálu.

TECHNICKÉ DÁTA:

Práce by sa mali vykonávať pri teplote +5 až +25 °C

Spotřeba 4-8 kg / m² v závislosti od typu podkladu

Trvanlivost cca Max 3h*

Vchádzanie, ukazovanie po cca 24 hodinách*

Plne naložené po cca 7 dňoch*

Absorpcia vody W2

Zrnitost do 1 mm

Farba prirodzene šedá

Miešací pomer je cca 6 - 7,2 l vody na 30 kg suchej malty

SKLADOVANIE A DOPRAVA: Maltu skladujte a prepravujte v tesne uzavretom originálnom balení. Chráňte pred vlhkosťou. Čas použiteľnosti: 12 mesiacov. Dátum výroby a číslo šarže na obale.

F.P.H.U PROFIX VÝROBCA POVRCHOVÝCH A STAVEBNÝCH MATERIÁLOV 32-050 Skawina Ul. Piłsudskiego 23

DE VORSPRITZER

BESCHREIBUNG: Der trocken gemischte Mörtel für Vorspritzer POW 100 eignet sich zur manuellen und mechanischen Verarbeitung. Er verbessert die adhäsiven Eigenschaften des Untergrundes und erhöht die Leistung der nächsten Schicht.

ANWENDUNG: Der Mörtel POW-100 ist ein Vorspritzer in der Mörtelproduktgruppe PROFIX. Er eignet sich für die Anwendung unter Zementputze, die auf alle Mineraluntergründe maschinell oder manuell aufgetragen werden. Seine Aufgabe ist, die adhäsiven Eigenschaften des Untergrundes auszugleichen und die Putzhaftigkeit an den Wänden und Decken zu verbessern.

VERARBEITUNG: 1. Der Putzuntergrund muss tragbar, frei von Staub und anderen Verschmutzungen sein, die adhäsive Eigenschaften des Untergrundes beeinträchtigen. Lose Oberfläche muss bis zum festen Untergrund entfernt werden. Vor der Auftragung des Mörtels soll die Oberfläche mit dem Putzgrund PROFIX behandelt werden. Wenn auf der Oberfläche Schimmelpilz auftritt, soll er mit einem Pilzvernichtungsmittel beseitigt werden. **2.** Der Mörtel POW-100 kann nach der vorherigen Aufbereitung des Mörtels mit Wasser mit Mischgerät oder im Betonmischer zwecks Erhalt einheitlicher Mischung maschinell oder manuell aufgetragen werden. Der Mörtel soll innerhalb von 2 Stunden mit einer Trapez- oder Dreieckstahlkelle aufgetragen werden. **3.** Bei der Auftragung des Mörtels dafür sorgen, dass die Wandfläche mit der dünnen Schicht von POW-100 vollständig bedeckt wird. **4.** Nach ca. 24 Stunden und der Verfestigung kann die eigentliche Putzschicht aufgetragen werden. **5.** Bitte vermeiden Sie das zu schnelle Austrocknen des Mörtels durch die Zugluft, zu starke Sonnenstrahlung oder durch Beheizung der verputzten Räume.

VORSICHT: Der Hersteller haftet nicht für nicht richtige Anwendung des Produktes.

TECHNISCHE DATEN:

Temperaturbereich: von +5°C bis +25 °C

Verbrauch: 4-8 kg / m² je nach Untergrund

Verarbeitungsfähig ca. max. 3 Stunden*

Betreten, Verspachteln na ca. 24 Stunden*

Volle Belastung nach ca. 7 Tagen*

Kategorie der Wasseraufnahme: W2

Körnung: bis 1 mm

Farbe: Naturgrau

Mischung: ca. 6-7,2 l Wasser auf 30 kg des trockenen Mörtels

LAGERUNG UND LOGISTIK: Der Mörtel soll in dicht verschlossenen, originellen Verpackungen gelagert und befördert werden. Vor Feuchtigkeit schützen. Haltbarkeit: 12 Monate. Herstellungsdatum und Nummer der Partie befindet sich auf der Verpackung.

F.P.H.U PROFIX Hersteller von Baustoffen 32-050 Skawina Ul. Piłsudskiego 23

F.P.H.U PROFIX PRODUCENT MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWO – BUDOWLANYCH

32-065 Krzeszowice , Ul. Sienkiewicza 20
biuro@producent-profix.pl
www.producent-profix.pl
Tel/Fax: (12) 270 00 32

NIP: 994 182 25 17
REGON: 120926888
**Czynne od poniedziałku do piątku:
od 8:00 - 17:00**



* zależnie від температури

* v závislosti na teplotě

* v závislosti od teploty

* Je nach Temperatur