

PTC-10 Tynk Cementowo-Wapienny

OPIS: Sucho mieszana zaprawa tynkarska na bazie cementu portlandzkiego, wapna, mączki wapiennej, piasku naturalnego, piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,8 mm oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób. Zawiera środki modyfikujące poprawiające właściwości obróbki tynku.

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na ścianach, stropach, słupach i ścianach działowych. Do użycia na silnie porowatych podłożach typu; cegła porowata, pustak porowaty, beton komórkowy, beton szalowany, piaskowiec oraz jako tynk podkładowy pod tynki ozdobne i farby lub jako tynk naprawczy. Przeznaczony do nakładania ręcznego i mechanicznego. Nie stosować w strefie cokołowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłoże pod tynk powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy stabilnej. Należy zastosować obrzutkę wstępną POW-100, a powierzchnie ekstremalnie chłonne należy dodatkowo zagruntować Profix Grunt tynkarski. W przypadku występowania na powierzchni grzybów lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym.
2. Suchą mieszankę 30 kg zarobić z około 7,5l wody mieszając do uzyskania jednorodnej masy po czym nanieść na powierzchnię wcześniej przygotowaną obrzutką wstępną POW-100, a w ekstremalnie chłonnych podłożach również zagruntować. Następnie powierzchnię wyrównać.
3. Jeżeli zachodzi konieczność nałożenia drugiej warstwy pierwszą należy pozostawić zatartą na ostro zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Zaprawę PTC-10 można nakładać ręcznie oraz mechanicznie maszynami tynkarskimi.
5. Nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy poprzez przeciągi, zbyt mocne nasłonecznienie jak również przez ogrzewanie tynkowanych pomieszczeń.

UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki ; 0,23-0,25l./1 kg zaprawy

Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25°C

Uziarnienie 0,1-0,8 mm

Minimalna grubość tynku 7mm

Zużycie: 21kg/m² – 10mm

Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2016

Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W_c 0

Przyczepność do podłoża: $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:



Rodzaj zagrożenia

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działa drażniąco na skórę.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Środki ostrożności

Chronić przed dziećmi

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! ochronę oczu/ochronę twarzy

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Dodatkowe informacje

Kontakt skóry z mokrym cementem, mieszanką betonową lub zaprawą może powodować podrażnienie, zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.

Niebezpieczeństwo: Może spowodować uszkodzenie produktów z aluminium lub innych metali nieśzlachetnych.

F.P.H.U PROFIX Katarzyna Sokół,
32-065 Krzeszowice

ul. Sienkiewicza 20

Czynne od 8:00 – 17:00

Adres e-mail: biuro@producent-profix.pl

Strona Internetowa: www.producent-profix.pl

Numer Tel/Fax: (12) 270 00 32

Nip 944-182-25-17

Regon 120926888