



PTC-10

TYNK WAPIENNO – CEMENTOWY

OPIS:

Sucho mieszana zaprawa tynkarska na bazie cementu portlandzkiego, piasku naturalnego, piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,8 mm oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób. Zawiera środki modyfikujące poprawiające właściwości obróbki tynku.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do stosowania na ściany wewnętrzne i stropy. Do użycia na silnie porowatych podłożach typu; cegła porowata, pustak porowaty, beton komórkowy, beton szalowany, piaskowiec oraz jako tynk podkładowy pod tynki ozdobne i farby lub jako tynk naprawczy. Przeznaczony do nakładania ręcznego i mechanicznego. Nie stosować w strefie cokołowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłoże pod tynk powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy stabilnej. Należy zastosować obrzutkę wstępną POW-100, a powierzchnie ekstremalnie chłonne należy dodatkowo zagruntować Profix Grunt tynkarski. W przypadku występowania na powierzchni grzybów lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym.
2. Suchą mieszankę 30 kg zarobić z około 7,5l wody mieszając do uzyskania jednorodnej masy po czym nanieść na powierzchnię wcześniej przygotowaną obrzutką wstępną POW-100, a w ekstremalnie chłonnych podłożach również zagruntować. Następnie powierzchnię wyrównać.
3. Jeżeli zachodzi konieczność nałożenia drugiej warstwy pierwszą należy pozostawić zatartą na ostro zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Zaprawę PTC-10 można nakładać ręcznie oraz mechanicznie maszynami tynkarskimi.
5. Nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy poprzez przeciągi, zbyt mocne nasłonecznienie jak również przez ogrzewanie tynkowanych pomieszczeń.

UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki ; 0,23-0,24l./1 kg zaprawy
Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25C
Uziarnienie 0,1-0,5 mm
Minimalna grubość tynku 7mm
Zużycie: 14kg/m² – 10mm

Kategoria wytrzymałości na ściskanie CSII
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W2
Wytrzymałość na ściskanie: >2,3N/mm²
Wytrzymałość na zginanie >1,0 N/mm²
Przyczepność do podłoża > 0,28 N/mm²

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią.
Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.



Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2004; PN-EN 998-1:2004/AC:2006

Цементно-вапняна штукатурка

ОПИС: Сухий штукатурний розчин на основі портландцементу, натурального піску, кварцового піску зернистістю 0,1-0,8 мм з пластифікуючими і покращуючими добавками. Містить модифікатори, що покращують властивості штукатурки.

ЗАСТОСУВАННЯ: Призначена для внутрішніх стін і стель. Для використання на дуже пористих поверхнях, таких як: пориста цегла, пористий блок, газобетон, незнімна опалубка, пісковик і як базова штукатурка для декоративної штукатурки і фарбування або як ремонтна штукатурка. Призначена для ручного та механічного нанесення. Не використовувати у зоні плінтуса.

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ: 1. Поверхня для штукатурки повинна бути достатньо тримкою, очищеною від пилу, жиру та інших забруднень, що погіршують адгезію. Змішати до отримання стійкого шару. Необхідно використовувати стартову штукатурку POW-100, а поверхні з сильною вбираючою здатністю додатково обробити ґрунтовкою Profix. Грийок або цвіль на поверхні необхідно видалити фунгіцидом. 2. Змішати 30 кг сухої суміші з приблизно 7,5 л води до отримання однорідної маси, потім нанести її на поверхню оброблену стартовою штукатуркою POW-100, поверхні з сильною вбираючою здатністю також обробити ґрунтовкою. Вирівняти поверхню. 3. У разі необхідності нанесення другого шару, перший шар слід залишити затвердіти відповідно до будівельної практики. 4. Розчин PTC-10 можна наносити вручну та механічно за допомогою штукатурних машин. 5. Не можна допускати швидкого висихання розчину через протяги, сонячне світло та обігрів оштукатурених приміщень.

ПРИМІТКА: Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Пропорції суміші: 0,23-0,24 л / 1 кг розчину

Роботи проводити при температурі від +5 до +25°C

Зернистість 0,1-0,5 мм

Мінімальна товщина штукатурки 7 мм

Витрати: 14 кг / м² - 10 мм

Категорія міцності на стиск CSII

Категорія водопоглинання через капілярний підйом W2

Міцність при стисненні: > 2,3 Н / мм²

Міцність при згинанні: > 1,0 Н / мм²

Зчеплення з поверхнею > 0,28 Н/мм²

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ: Зберігати та транспортувати розчин у щільно закритій оригінальній упаковці. Захищати від вологи. Термін придатності: 6 місяців. Дата виробництва та номер партії на упаковці.

F.P.H.U PROFIX ВИБРОБНИК ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-БУДІВНИХ МАТЕРІАЛІВ 32-050 Скавіна вул. Пілсудського 23

VÁPNOCEMENTOVÁ OMÍTKA

POPIS: Suchá omítková malta na bázi portlandského cementu, přírodního písku, křemičitého písku se zrnitostí 0,1-0,8 mm, plastifikačních a zlepšujících přísad. Obsahuje modifikační látky zlepšující vlastnosti zpracování omítky.

POUŽITÍ: Určeno pro použití na vnitřní stěny a stropy. Pro použití na vysoce porézních podkladech jako jsou: porézní cihla, porézní tvárnice, pórobeton, bedněný beton, pískovec a jako základní omítky pro dekorativní omítky a nátěry nebo jako sanační omítky. Určeno pro ruční i mechanickou aplikaci. Nepoužívejte v oblasti soklu.

ZPŮSOB POUŽITÍ: 1. Podklad omítky by měl být odpovíděně nosný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot zhoršujících přilnavost. Volné části je nutné osekát na stabilní vrstvu. Použijte hrubou povrchovou vrstvu POW-100 a extrémně savé povrchy by měly být dodatečně natřeny penetračním nátěrem na omítku Profix. V případě, že se na povrchu vyskytují houby nebo plísně musí být odstraněny fungicidním prostředkem. 2. Připravte 30 kg suché směsi s asi 7,5 l vody, míchajíc, dokud nevznikne homogenní hmota, následně naneste na povrch hrubou povrchovou vrstvu POW-100 a v případě extrémně savých povrchů natřete penetračním nátěrem. Následně povrch vyrovnejte. 3. Je-li nutné nanést druhou vrstvu, první vrstvu ponechte hrubě zatřenou v souladu se stavební praxí. 4. Malty PTC-10 lze nanášet ručně i strojně omítacími stroji. 5. Zabraňte příliš rychlému vysoušení malty průvanem, příliš silným slunečním zářením a vytápěním omítaných místností.

POZOR: Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití materiálu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Proporce směsi: 0,23-0,24 l / 1 kg malty

Práce by měly být prováděny při teplotě +5 až +25 °C

Zrntost 0,1-0,5 mm

Minimální tloušťka omítky 7 mm

Spotřeba: 14 kg / m² - 10 mm

Kategorie pevnosti v tlaku CSII

Kategorie absorpce vody způsobené kapilární nasákovostí W2

Pevnost v tlaku: >2,3 N/mm²

Pevnost v ohybu: >1,0 N/mm²

Přilnavost k podkladu: >0,28 N/mm²

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA: Malty skladujte a přepravujte v těsně uzavřených, originálních obalech. Chraňte před vlhkostí. Doba použitelnosti: 6 měsíců. Datum výroby a číslo šarže na obalu.

FPHU PROFIX VÝROBCE POVRCHOVÝCH A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

CEMENTOVO-VÁPENNÁ OMÍTKA

POPIS: Za sucha miešaná omietková malta na báze portlandského cementu, prírodného piesku, kremenného piesku, zrnitosti 0,1-0,8 mm a plastifikačných a zlepšujúcich prísad. Obsahuje modifikačné látky zlepšujúce vlastnosti spracovania omietky.

POUŽITIE: Navrhnuté na použitie na vnútorné steny a stropy. Na použitie na vysoko porézných podkladoch ako napr. pórovitá tehla, pórovitá tvárnica, pórobeton, debnený betón, pieskovec a ako základná omietka pod dekoratívne omietky a nátery alebo ako sanačná omietka. Určené pre ručnú a mechanickú aplikáciu. Nepoužívajte v oblasti sokla.

AKO POUŽIŤ: 1. Podklad omietky by mal byť dostatočne nosný, zbavený prachu, mastnoty a iných nečistôt zhoršujúcich prínavosť. Oddelte voľné časti, kým sa nedosiahne vrstva stabilný. Mal by sa použiť predbežný náter POW-100 a extrémne savé povrchy by mali byť dodatočne natreté základným náterom na omietku Profix. Kde sa nachádza na povrchu huby alebo plesne musia byť odstránené fungicidom. 2. Pripravte suchú zmes 30 kg s asi 7,5 l vody, miešajte, kým nevznikne homogénna hmota, potom ju naneste na povrch vopred pripraveným hrubým odliatom POW-100 a tiež napenetrujte na extrémne savé povrchy. Potom zarovnajte povrch. 3. Ak je potrebné naniesť druhú vrstvu, prvú vrstvu ponechajte v súlade so stavebnou praxou ostro pretrieť. 4. Malty PTC-10 je možné nanášať ručne a mechanicky omietacími strojmi. 5. Malta sa nesmie nechať príliš rýchlo vyschnúť v dôsledku prívahu, nadmerného slnečného žiarenia a vykurovania omietnutých miestností.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie materiálu.

TECHNICKÉ DÁTA:

Zmiešajte proporcie: 0,23-0,24 l / 1 kg malty

Práce by sa mali vykonávať pri teplote + 5 až + 25 ° C

Zrntosť 0,1-0,5 mm

Minimálna hrúbka omietky je 7 mm

Spotreba: 14 kg / m² - 10 mm

Kategória pevnosti v tlaku CSII

Kategória absorpcie vody W2

Pevnosť v tlaku: > 2,3 N / mm²

Pevnosť v ohybe > 1,0 N / mm²

Príľnavosť k podkladu > 0,28 N / mm²

SKLADOVANIE A DOPRAVA: Malty skladujte a prepravujte v tesne uzavretom originálnom balení. Chráňte pred vlhkosťou. Čas použiteľnosti: 6 mesiacov. Dátum výroby a číslo šarže na obale.

F.P.H.U PROFIX VÝROBCA POVRCHOVÝCH A STAVEBNÝCH MATERIÁLOV 32-050 Skawina Ul. Piłsudskiego 23

KALKZEMENTPUTZ

BESCHREIBUNG: Trockener Putzmörtel auf der Basis von Portlandputz, Natursand, Quarzsand, Körnung 0,1 - 0,8 mm und Zusätzen, die das Produkt verbessern. Er enthält auch Zusatzstoffe, die Bearbeitung von Putz verbessern.

ANWENDUNG: Der Kalkzementputz ist für die Außenwände und Decken geeignet. Er eignet sich für folgenden Untergrund: poröse Ziegel, Lochziegel, Porenbeton, Schalungsbeton, Sandstein und Untergrundputz für dekorative Putz und Farben, sowie als Reparaturputz. Bestimmt für manuelle und mechanische Auftragung. Nicht im Sockelbereich anwenden.

VERARBEITUNG: 1. Der Putzuntergrund muss tragbar, frei von Staub und anderen Verschmutzungen sein, die adhäsiven Eigenschaften des Untergrundes beeinträchtigen. Lose Oberfläche muss bis zum festen Untergrund entfernt werden. Es soll der Unterputz POW-100 angewendet werden und die am stärksten saugenden Oberflächen sollen zusätzlich mit Profix - Grundputz behandelt werden. Wenn auf der Oberfläche Schimmelpilz auftritt, soll er mit einem Pilzvernichtungsmittel beseitigt werden. 2. Die trockene Mischung von 30 kg soll mit ca. 7,5 l Wasser bis zum Erhalt einer einheitlichen Masse vorbereitet und anschließend auf die Oberfläche aufgetragen werden, die vorher mit Unterputz POW-100 behandelt wurde. Danach die Oberfläche ausgleichen. 3. Wenn es nötig ist, die zweite Schicht herzustellen, muss die erste Schicht laut Baukunstvorbehandlung werden. 4. Der Mörtel PTC-10 soll manuell oder mechanisch mit Putzmaschinen aufgetragen werden. 5. Bitte vermeiden Sie das zu schnelle Austrocknen des Mörtels durch die Zugluft, zu starke Sonnenstrahlung und durch Beheizung der mit Putzmaschinen aufgetragenen Räume.

VORSICHT: Der Hersteller haftet nicht für nicht richtige Anwendung des Produktes.

TECHNISCHE DATEN:

Mischung: 0,23-0,24 l / 1 kg des Mörtels

Temperaturbereich: von +5°C bis +25 °C

Körnung: 0,1-0,5 mm

Min. Putzdicke: 7mm

Verbrauch: 14 kg / m² - 10mm

Kategorie der Druckfestigkeit: CSII

Kategorie der Wasseraufnahme: W2

Kategorie der Druckfestigkeit: >2,3 N/mm²

Kategorie der Biegefestigkeit >1,0 N/mm²

Haftzugsfestigkeit > 0,28 N/mm²

LAGERUNG UND LOGISTIK: Der Mörtel soll in dicht verschlossenen, originellen Verpackungen gelagert und befördert werden. Vor Feuchtigkeit schützen. Haltbarkeit: 6 Monate. Herstellungsdatum und Nummer der Partie befindet sich auf der Verpackung.

F.P.H.U PROFIX Hersteller von Baustoffen 32-050 Skawina Ul. Piłsudskiego 23

F.P.H.U PROFIX**PRODUCENT MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWO – BUDOWLANYCH**

32-065 Krzeszowice , Ul. Sienkiewicza 20

biuro@producent-profix.pl

www.producent-profix.pl

Tel/Fax: (12) 270 00 32

NIP: 994 182 25 17

REGON: 120926888

**Czynne od poniedziałku do piątku:
od 8:00 - 17:00**

