



# PTC-11

## TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY

### OPIS:

Sucho mieszana zaprawa tynkarska na bazie cementu portlandzkiego, piasku naturalnego, piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,5 mm oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób. Zawiera lekkie kruszywo perlitowe poprawiające właściwości obróbki tynku. Produkt uniwersalny, nakładany w systemie dwuwarstwowym, obrzutka wstępna i właściwa warstwa tynku.

### ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do stosowania tylko wewnątrz budynków na ściany i stropy. Do użycia na silnie porowatych podłożach typu; cegła porowata, pustak porowaty, beton komórkowy, beton szalowany, piaskowiec oraz jako tynk podkładowy pod tynki ozdobne i farby lub jako tynk naprawczy. Dzięki drobnemu uziarnieniu tynk można zacierać na gładko. Doskonale nadaje się jako warstwa końcowa (szlichta). Przeznaczony do nakładania ręcznego i mechanicznego. Nie stosować w strefie cokołowej.

### SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłoże pod tynk powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy stabilnej. Należy zastosować obrzutkę wstępną POW-100, oraz dodatkowo zagruntować Profix Grunt tynkarski. W przypadku występowania na powierzchni grzybów lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym.
2. Suchą mieszankę 30 kg zarobić z około 7l wody mieszając do uzyskania jednorodnej masy po czym nanieść na powierzchnię wcześniej przygotowaną obrzutką wstępną POW-100 i również zagruntowaną. Następnie powierzchnię wyrównać.
3. Jeżeli zachodzi konieczność nałożenia drugiej warstwy pierwszą należy pozostawić zatartą na ostro zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Zaprawę PTC-11 można nakładać ręcznie oraz mechanicznie maszynami tynkarskimi.
5. Nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy poprzez przeciągi, zbyt mocne nasłonecznienie jak również przez ogrzewanie tynkowanych pomieszczeń.

**UWAGA:** producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

### DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki ; 0,23-0,24l./1 kg zaprawy  
Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25C  
Uziarnienie 0,1-0,5 mm  
Minimalna grubość tynku 7mm  
Zużycie: 12kg/m<sup>2</sup> – 10mm

Kategoria wytrzymałości na ściskanie CSII  
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W2  
Wytrzymałość na ściskanie: >2,7N/mm<sup>2</sup>  
Wytrzymałość na zginanie >1,1 N/mm<sup>2</sup>  
Przyczepność do podłoża > 0,7 N/mm<sup>2</sup>

### PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią.  
**Okres ważności:** 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.



Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2004; PN-EN 998-1:2004/AC:2006

## UA Легка, дрібнозерниста вапняно-цементна штукатурка

**ОПИС:** Суха змішана штукатурна суміш на основі портландцементу, природного піску, кварцового піску з розміром зерна 0,1-0,4 мм і добавок, що покращують пластичність і удосконалюють продукт. Містить легкий перліт як наповнювач, що покращує властивості обробки штукатурки. Універсальний продукт, наноситься у вигляді двохшарової системи: попередній набризк і шар штукатурки.

**ЗАСТОСУВАННЯ:** Призначена для використання лише усередині будівель на стінах і стелях. Для використання на високопористих основах, таких як: пориста цегла, пористий пустотілий блок, оздоблюваний бетон, опалубний бетон, пішаник і як базова штукатурка для декоративних штукатурок і фарб або як ремонтна штукатурка. Завдяки дрібній зернистості штукатурку можна заглажувати рівним шаром. Вона ідеально служить як завершальний шар (стяжка). Підходить для ручного та механічного застосування. Не слід використовувати у цокольній частині.

**СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:** **1.** Основа під штукатурку повинна бути досить міцною, очищеною від пилу, жиру та інших забруднень, що погіршують адгезію. Частини, які відстають, слід збити до отримання стійкого шару. Використовувати попередній набризк POW-100, а особливо поглинаючи поверхні слід додатково заґрунтувати ґрунтовкою для штукатурки Profix. Якщо на поверхні є грибок або цвіль, їх слід видалити за допомогою протигрибкового засобу. **2.** Змішати 30 кг сухої суміші приблизно з 7 л води і перемішати до однорідності, потім нанести на поверхню оброблену попереднім набризком POW-100, а у разі дуже поглинаючої основи також нанести ґрунтовку. Потім вирівняти поверхню. **3.** Якщо необхідно нанести другий шар, перший шар потрібно залишити шорстким відповідно до будівельної практики. **4.** Суміш PTC-11 можна наносити вручну чи механічно за допомогою штукатурних машин. **5.** Не допускати занадто швидкого висихання суміші за допомогою протягів, надлишку сонячного світла або нагрівання приміщень, що опшукують.

**ПРИМІТКА:** Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Пропорції суміші: 0,23-0,24 л / 1 кг розчину  
Роботи проводити при температурі від +5 до +25°C  
Зернистість 0,1-0,5 мм  
Мінімальна товщина штукатурки 7 мм  
Витрати: 12 кг / м<sup>2</sup> - 10 мм

Категорія міцності на стиск CSII  
Категорія водопоглинання через капілярний підйом W2  
Міцність при стисненні > 2,7 Н / мм<sup>2</sup>  
Міцність при згинанні > 1,1 Н / мм<sup>2</sup>  
Зчеплення з поверхнею > 0,7 Н/мм<sup>2</sup>

**ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Зберігати та транспортувати розчин у щільно закритій оригінальній упаковці. Захищати від вологи. Термін придатності: 6 місяців. Дата виробництва та номер партії на упаковці.

F.P.H.U PROFIX ВИРОБНИК ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-БУДІВНИХ МАТЕРІАЛІВ 32-050 Скавіна вул. Пілсудського 23

## CZ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA DROBNÁ LEHKÁ

**POPIS:** Suchá omítková malta na bázi portlandského cementu, přírodního písku, křemičitého písku se zrnitostí 0,1-0,5 mm a plastifikačních a zlepšujících přísad. Obsahuje lehké perlitové kamenivo, které zlepšuje zpracovatelské vlastnosti omítky. Univerzální produkt, nanášený ve dvouvrstevném systému, hrubá omítací malta a vrchní vrstva omítky.

**POUŽITÍ:** Určeno pro použití na vnitřní stěny a stropy. Pro použití na vysoce porézních podkladech jako jsou: porézni cihla, porézni tvárnice, pórobeton, bedněný beton, pískovec a jako základní omítka pro dekorativní omítky a nátěry nebo jako sanační omítka. Určeno pro ruční i mechanickou aplikaci. Nepoužívejte v oblasti soklu.

**ZPŮSOB POUŽITÍ:** **1.** Podklad omítky by měl být odpovědně nosný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot zhoršujících přilnavost. Volné části je nutné osekát na stabilní vrstvu. Použijte hrubou povrchovou vrstvu POW-100 a extrémně savé povrchy by měly být dodatečně natřeny penetračním nátěrem na omítku Profix. V případě, že se na povrchu vyskytují houby nebo plíseň, musí být odstraněny fungicidním prostředkem. **2.** Připravte 30 kg suché směsi s asi 7,5 l vody, míchejte, dokud nevznikne homogenní hmota, následně naneste na povrch hrubou povrchovou vrstvu POW-100 a v případě extrémně savých povrchů natřete penetračním nátěrem. Následně povrch vyrovnejte. **3.** Je-li nutné nanést druhou vrstvu, první vrstvu ponechte hrubě zatřenou v souladu se stavební praxí. **4.** Maltu PTC-11 lze nanášet ručně i strojně omítacími stroji. **5.** Zabraňte příliš rychlému vysoušení malty průvanem, příliš silným slunečním zářením a vytápěním omítaných místností.

**POZOR:** Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Proporce směsi: 0,23-0,24 l/kg malty  
Práce by měly být prováděny při teplotě +5 až +25 °C  
Zrnitost 0,1-0,5 mm  
Minimální tloušťka omítky 7 mm  
Spotřeba: 12 kg/m<sup>2</sup> - 10 mm

Kategorie pevnosti v tlaku CSII  
Kategorie absorpce vody způsobené kapilární nasákovostí W2  
Pevnost v tlaku: >2,7 N/mm<sup>2</sup>  
Pevnost v ohybu: >1,1 N/mm<sup>2</sup>  
Přilnavost k podkladu: >0,7 N/mm<sup>2</sup>

**SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA:** Malto skladujte a přepravujte v těsně uzavřených, originálních obalech. Chraňte před vlhkostí. Doba použitelnosti: 6 měsíců. Datum výroby a číslo šarže na obalu.

FPHU PROFIX VÝROBCE POVRCHOVÝCH A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

## SK JEMNÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMÍTKA LIGHT

**POPIS:** Za sucha miešaná omietková malta na báze portlandského cementu, prírodného piesku, kremenného piesku, zrnitosti 0,1-0,4 mm a plastifikačných a zlepšujúcich prísad. Obsahuje ľahké perlitové kamenivo, ktoré zlepšuje spracovateľské vlastnosti omietky. Univerzálny produkt, nanášaný v dvojvrstvovom systéme, počiatočný škrabací náter a správna vrstva omietky.

**POUŽITIE:** Navrhnuté na použitie na vnútorné steny a stropy. Na použitie na vysoko poréznych podkladoch ako napr. pórovitá tehla, pórovitá tvárnica, pórobetón, debnený betón, pískovec a ako základná omietka pod dekoratívne omietky a nátery alebo ako sanačná omietka. Určené pre ručnú a mechanickú aplikáciu. Nepoužívajte v oblasti sokla.

**AKO POUŽÍŤ:** **1.** Podklad omietky by mal byť dostatočne nosný, zbavený prachu, mastnoty a iných nečistôt zhoršujúcich príľnavosť. Oddelte voľné časti, kým sa nedosiahne vrstva stabilnú. Mal by sa použiť predbežný náter POW-100 a extrémne savé povrchy by mali byť dodatočne natreté základným náterom na omietku Profix. Kde sa nachádza na povrchu huby alebo plesne musia byť odstránené fungicidom. **2.** Pripravte suchú zmes 30 kg s asi 7,5 l vody, miešajte, kým nevznikne homogénna hmota, potom ju naneste na povrch vopred pripravený hrubým odliatom POW-100 a tiež napenetrujte na extrémne savé povrchy. Potom zarovnajete povrch. **3.** Ak je potrebné naniesť druhú vrstvu, prvú vrstvu ponechajte v súlade so stavebnou praxou ostro pretretú. **4.** Malto PTC-11 je možné nanášať ručne a mechanicky omietacími strojmi. **5.** Malta sa nesmie nechať príliš rýchlo vyschnúť v dôsledku prievanu, nadmerného slnečného žiarenia a vykurovania omietnutých miestností

**POZNÁMKA:** Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie materiálu.

### TECHNICKÉ DÁTA:

Zmiešajte proporcie: 0,23-0,24 l / 1 kg malty  
Práce by sa mali vykonávať pri teplote + 5 až + 25 ° C  
Zrnitosť 0,1-0,5 mm  
Minimálna hrúbka omietky je 7 mm  
Spotreba: 12 kg / m<sup>2</sup> - 10 mm

Kategória pevnosti v tlaku CSII  
Kategória absorpcie vody W2  
Pevnosť v tlaku > 2,7 N / mm<sup>2</sup>  
Pevnosť v ohybe > 1,1 N / mm<sup>2</sup>  
Príľnavosť k podkladu > 0,7 N / mm<sup>2</sup>

**SKLADOVANIE A DOPRAVA:** Malto skladujte a prepravujte v tesne uzavretom originálnom balení. Chráňte pred vlhkosťou. Čas použiteľnosti: 6 mesiacov. Dátum výroby a číslo šarže na obale.

F.P.H.U PROFIX VÝROBCA POVRCHOVÝCH A STAVEBNÝCH MATERIÁLOV 32-050 Skawina Ul. Piłsudskiego 23

## DE KALKZEMENTPUTZ, FEIN, LEICHT

**BESCHREIBUNG:** Der trocken gemischte Putzmörtel auf der Basis von Portlandputz, Natursand, Quarzsand, Körnung 0,1 - 0,4 und Zusätzen, die das Produkt verbessern. Er enthält den leichten Perlitzzuschlagstoff, der die Verarbeitungseigenschaften des Putzes verbessern. Das Produkt ist universal, wird in zwei Schichten aufgetragen - Vorspritzer und die eigentliche Putzschicht.

**ANWENDUNG:** Das Produkt ist ausschließlich für die Wände und Decken in den Innenräumen bestimmt. Es eignet sich für stark porösen Untergrund: poröse Ziegel, Porenbeton, Schalungsbeton, Sandstein und Untergrundputz für dekorative Putze und Farben, sowie als Reparaturputz. Dank der feinen Körnung kann es glatt verarbeitet werden. Das Produkt eignet sich hervorragend als Endschrift (Oberputz). Es ist für manuelle und mechanische Auftragung bestimmt. Nicht im Sockelbereich anwenden.

**VERARBEITUNG:** **1.** Der Putzuntergrund muss tragbar, frei von Staub und anderen Verschmutzungen sein, die adhäsiven Eigenschaften des Untergrundes beeinträchtigen. Lose Oberfläche muss bis zum festen Untergrund entfernt werden. Es soll der Unterputz POW-100 angewendet werden und die am stärksten saugenden Oberflächen sollen zusätzlich mit Profix - Grundputz behandelt werden. Wenn auf der Oberfläche Schimmelpilz auftritt, soll er mit einem Pilzvernichtungsmittel beseitigt werden. **2.** Die trockene Mischung von 30 kg soll mit ca. 7,5 l Wasser bis zum Erhalt einer einheitlichen Masse vorbereitet und anschließend auf die Oberfläche aufgetragen werden, die vorher mit Unterputz POW-100 behandelt wurde. Danach die Oberfläche ausgleichen. **3.** Wenn es nötig ist, die zweite Schicht herzustellen, muss die erste Schicht laut Baukunst vorbehandelt werden. **4.** Der Mörtel PTC-11 soll manuell oder mechanisch mit Putzmaschinen aufgetragen werden. **5.** Bitte vermeiden Sie das zu schnelle Austrocknen des Mörtels durch die Zugluft, zu starke Sonnenstrahlung oder durch Beheizung der verputzten Räume.

**VORSICHT:** Der Hersteller haftet nicht für nicht richtige Anwendung des Produktes.

### TECHNISCHE DATEN:

Mischung: 0,23-0,24 l / 1 kg des Mörtels  
Temperaturbereich: von +5°C bis +25°C  
Körnung: 0,1-0,5 mm  
Min. Putzdicke: 7 mm  
Verbrauch: 12 kg/m<sup>2</sup> - 10 mm

Kategorie der Druckfestigkeit: CSII  
Kategorie der Wasseraufnahme: W2  
Kategorie der Druckfestigkeit: >2,7 N/mm<sup>2</sup>  
Kategorie der Biegefestigkeit >1,1 N/mm<sup>2</sup>  
Haftzugsfestigkeit > 0,7 N/mm<sup>2</sup>

**LAGERUNG UND LOGISTIK:** Der Mörtel soll in dicht verschlossenen, originellen Verpackungen gelagert und befördert werden. Vor Feuchtigkeit schützen. Haltbarkeit: 6 Monate. Herstellungsdatum und Nummer der Partie befindet sich auf der Verpackung.

F.P.H.U PROFIX Hersteller von Baustoffen 32-050 Skawina Ul. Piłsudskiego 23

## F.P.H.U PROFIX PRODUCENT MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWO – BUDOWLANYCH

32-065 Krzeszowice , Ul. Sienkiewicza 20  
biuro@producent-profix.pl  
www.producent-profix.pl  
Tel/Fax: (12) 270 00 32

NIP: 994 182 25 17  
REGON: 120926888  
**Czynne od poniedziałku do piątku:  
od 8:00 - 17:00**

